



TECH Wired Mat HT 6.1

Matelas sur treillis industriel robuste en laine de roche aux performances Premium-Plus pour les hautes températures

TECH Wired Mat HT 6.1 est un matelas sur treillis de laine de roche à performance thermique supérieure, cousu avec du fil galvanisé sur un treillis métallique hexagonal galvanisé, pour une installation flexible sur des structures irrégulières telles que des tuyaux de grand diamètre, des réservoirs et des vaisseaux, des chaudières, des conduits d'échappement et des cheminées, avec une température de service maximale allant jusqu'à 700 °C.



ISOLATION THERMIQUE

L'excellente performance thermique assure une haute efficacité énergétique



SOLUTION RENTABLE

L'excellente performance thermique permet de réduire les coûts énergétiques



HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

La laine de roche ISOVER offre les propriétés mécaniques les plus solides



RÉSISTANCE À DES TEMPÉRATURES DE SERVICE ÉLEVÉES

La laine de roche ISOVER est adaptée à une utilisation à des températures de service élevées



RÉACTION AU FEU

Incombustible, Euroclass A1, pour la protection contre le feu sur les sites industriels

TECH Wired Mat MT 6.1



CHARACTERISTIC	SYMBOL	UNIT	QUANTITIES AND DECLARED VALUES								STANDARD
Conductivité thermique	T	[°C]	50	100	200	300	400	500	600	650	EN 12667 EN ISO 13787
	λ	[W/(m·K)]	0.040	0.045	0.058	0.076	0.098	0.124	0.161	0.184	
Température maximale de service	MST	[°C]	Température maximale de service 700								EN 14706 C447/C411

CARACTÉRISTIQUE	SYMBOLE	UNITÉ	QUANTITÉS ET VALEURS DÉCLARÉES	STANDARD
Matériel	-	-	Isolation en laine de roche minérale. Certifié EUCB pour la sécurité des fibres conformément à la Nota Q de la directive européenne 1272/2008.	-
Réaction au feu	-	-	Euroclass A1	EN 13501-1
Marquage CE	-	-	MW-EN-14303-T2-ST(+)700-WS1-CL10	EN 14303
Capacité thermique spécifique	c	kJ/(kg·K)	1,03	ISO 10498
Caractéristiques chimiques	-	-	Inerte, donc aucune action chimique sur les autres matériaux. Sans sulfure. Valeur pH < 10	EN 13510
Réaction à l'humidité	-	-	Imperméable Non hygroscopique Non capillaire Ouvert à la vapeur	-
Normes générales de production	-	-	ISO 9001 ISO 14001	ISO 9001 ISO 14001
Conditionnement	-	-	Les produits en laine de roche sont emballés dans une housse en polyéthylène et livrés sur des palettes. Les palettes sont recouvertes d'un film de protection contre les intempéries et peuvent être stockées à l'extérieur.	-

ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	M ² /COLIS	COLIS/PALETTE	M ² /PALETTE
50	500	4000	4,00	21	84,00
80	500	2500	2,50	21	52,50
100	500	2000	2,00	21	42,00
120	500	2000	2,00	21	42,00



www.benelux.saint-gobain-technical-insulation.com

Saint-Gobain ISOVER Technical Insulation Benelux a apporté le plus grand soin à l'élaboration de la présente brochure. Il n'est toutefois pas exclu que son contenu comporte des imprécisions ou qu'un produit ait subi des modifications depuis sa rédaction. En acceptant/employant cette brochure, son utilisateur en assume le risque explicitement et Saint-Gobain ISOVER Isolation Technique Benelux ne peut en être tenu pour responsable. Les informations les plus récentes sont disponibles sur <https://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com>

Saint-Gobain Technical Insulation Benelux fait partie de Saint-Gobain Solutions.

Saint-Gobain Technical Insulation Benelux
info@benelux.saint-gobain-technical-insulation.com
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo • +32 3 360 23 50

APR-2024

